

Crown Trade Epimac Floor Coating – Epoksidiniai Grindų Dažai

Vieno komponento, tirpiklio pagrindu pagaminta epoksidinės dervos grindų danga su švelnaus blizgesio satino apdaila, užtikrinanti aukštą efektyvumą dengiant vidines padengtas ar nepadengtas betono, akmens ir medžio grindų dangas. Atspari dilimui, subraižymams, alyvų, benzino, ploviklių ir silpnų vandens pagrindo cheminių tirpalų išsiliejimams. Taip pat galima įsigyti su neslidžia apdaila.

PRIEINAMUMAS	
Spalva	Žr. naujausią „Crown Trade“ literatūrą
Pakavimas	5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Vidinės betono ir medinės grindys
Džiūvimo laikas esant 20 °C / 65 % RH:	Normaliomis džiovinimo sąlygomis sausa po 4-6 valandų, pakartotinai dengti po 16 valandų. Vėlesni sluoksniai turi būti padengti per 48 valandas. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą. Esant žemai temperatūrai arba didelei drėgmei, džiūvimas gali užtrukti.
Baigtumas	Pusiau matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas ir spalvoti pigmentai.
	Rišiklis: derva: epoksidinis esteris
	Tirpiklis: de-aromatizuotas vaitspiritas.
Išeiga	Iki 15 m ² /l ant lygaus paviršiaus
Šlapio sluoksnio storis	67 mikrometrai esant 15 m ² /l išeigai
Sausos plėvelės storis	25 mikrometrai esant 15m ² / l išeigai
Tūrio kietosios medžiagos	38%.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	40 °C (uždaroje talpoje)
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 499 g/l LOJ.
Apribojimai	- Tik vidaus naudojimui. - Nenaudoti, jei oro ar paviršiaus temperatūra žemesnė nei 8 °C, arba drėgmė viršija 80 %. - Netepti per daug. - Užtikrinkite, kad ankstesnis sluoksnis būtų visiškai išdžiūvęs. - Skaidri danga netinka naudoti ant betono.
PARUOŠIMAS	

Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti tvirti, švarūs, pakankamai sausi ir be jokių medžiagų, kurios galėtų trukdyti dengiamos medžiagos sukibimui. Pašalinkite visas statybvietės šiukšles ir kruopščiai nušluokite grindis. Bet kokie aliejaus ar riebalų likučiai iš statybos įrangos ar darbų turi būti pašalinti naudojant emulsinį nuriebalintoją pagal gamintojo instrukcijas. Grindų plotai, kurie bus dengiami, turi būti apdoroti rūgštimi, kad būtų pašalintas paviršinis cemento sluoksnis, naudojant specialų skiedinio valiklį, praskiestą pagal gamintojo nurodymus. Kruopščiai nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Visas dengiamas vietas nugaruntuokite vienu „Crown Trade Epimac“ arba „Epimac Anti-Slip Floor Coating“ sluoksniu.
Anksčiau dekoruoti paviršiai	Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be jokių medžiagų, kurios galėtų trukdyti dengiamos medžiagos sukibimui. Organinis augimas turi būti apdorotas <i>Sandtex Trade Fungicidal Solution</i> priemone ir pašalintas. Atšokusias ar pažeistas dangos vietas reikia nuvalyti gremžtuku arba standžių šerelių šepečiu iki tvirto krašto. Bet kokie aliejaus, riebalų, poliravimo priemonių ir pan. likučiai turi būti pašalinti naudojant emulsinį nuriebalintoją pagal gamintojo instrukcijas. Paviršiaus nešvarumams pašalinti naudokite karštą vandenį su skystu plovikliu, dažnai keisdami vandenį. Kruopščiai nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Sveikų dangų kraštus reikia tolygiai nušlifuoti, o blizgus paviršius – sausai nušlifuoti, kad būtų užtikrintas sukibimas. Visas dulkes pašalinkite siurbliu. Visas nepadengtas vietas (įskaitant taisytas vietas) nugaruntuokite vienu „Crown Trade Epimac“ arba „Epimac Anti-Slip Floor Coating“ sluoksniu. Per 48 valandas nuo išdžiūvimo padenkite dar vienu „Crown Trade Epimac“ arba „Epimac Anti-Slip Floor Coating“ sluoksniu.
DENGIMO SISTEMA	Užtepkite du sluoksnius. Neužtepkite per daug, kad nesusidarytų balos. Antrąjį sluoksnį užtepkite per 48 valandas. Pastaba: Kai kurios spalvos gali reikalausti papildomų sluoksnių, kad visiškai padengtų paviršių. Visada sumaišykite (sujunkite) dažų pakuotes, kad būtų užtikrintas spalvos nuoseklumas. Prieš dengimą patikrinkite spalvos tikslumą. „Crown Paints“ neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
DENGIMAS	Prieš naudojimą ir naudojimo metu gerai išmaišykite. Naudokite kokybiškus įrankius – sintetinius arba natūralaus plauko teptukus arba vidutinio plauko volelį. Užtikrinkite, kad sluoksnis būtų tolygiai padengtas. Įsitikinkite, kad dangos paviršius visiškai sukietėjo prieš apkraunant jį svoriu.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nedelsdami po naudojimo nuplaukite įrankius ir įrangą patentuotu valikliu.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros atnaujinimo paviršių galima nuplauti šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda: Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk Interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo datą 2021 m. lapkričio mėnesį

