

Crown Trade PX3 All Purpose Primer – PX3 Universalusis Gruntas

Tirpiklio pagrindu pagamintas vidaus ir išorės gruntas, skirtas sausiems šarminiams paviršiams, tokiems kaip kalkių tinkas, cementas ir betonas, sandarinti ir stabilizuoti. Jis taip pat gali būti naudojamas dėmėms sandarinti, milteliniais paviršiams stabilizuoti ir stiklo, keramikos ir kieto plastiko sukibimui skatinti. Jis pasižymi puikiais dėmių sandarinimo savybėmis, kurias galima naudoti ant daugumos paviršių, dažomų dūmais, pieštuku, taninu, vandens dėmėmis, aerozoliu ir kt.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Balkšvas
Pakavimas	1L ir 5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Šarminiai paviršiai, tokie kaip cemento tinkas, kalkinis tinkas, stiklas, keramika, melaminas, u-PVC ir anksčiau dažyti paviršiai
Džiūvimo laikas @ 20 ° C / 65% RH	Esant normalioms džiovinimo sąlygoms, sausa po 4h antrą kartą dengti po 16 valandų. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas ir minkštikliai
	Riškiklis: epoksidinis esteris
	Tirpiklis: dearomatizuotas baltasis spiritas
Išėiga	Iki 13 m ² /l ant lygaus paviršiaus
šlapios plėvelės storis	71 mikrometras esant 13 m ² /l išėigai
Sausos plėvelės storis	31 mikrometras esant 13m ² / l išėigai
Tūrio kietosios medžiagos	40%
Savaiminio užsidegimo temperatūra	40°C (uždaro indo bandymas)
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/i): 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 499 g/l LOJ.
Apribojimai	Nenaudokite, kai oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinė drėgmė yra didesnė nei 80 % naudojimo ar džiovinimo metu. PASTABA: Bandomoji bandymo zona rekomenduojama ant stipriai nudažytų ar įtartinų paviršių.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Miltelinis, poliruotas tinkas arba tankūs paviršiai turi būti gruntuojami " Crown Trade PX3 ".



Anksčiau dekoruoti paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, švarūs, tinkamai išdžiovinti ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui, pvz., nešvarumai, riebalai ir pan. Pašalinkite visus atsilupusius ar įtartinus dažus. Pašalinkite visas dulkes. Organiniai dariniai turi būti apdoroti "Sandtex Trade" fungicidiniu tirpalu ir pašalintas. Užpildykite visas tvirtinimo angas, įtrūkimus ir negilius paviršiaus defektus " Sandtex Ready Mixed Filler". Pataisykite pagrindines plikas ir užpildytas vietas naudodami "Crown Trade PX3". Nuplaukite likusius dažus ar bet kokias dėmes, karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti bet kokie teršalai, dažnai keičiant vandenį. Bet kokie blizgūs ar pusiau blizgūs paviršiai turi būti šlapiai nušlifuoti. Nuplaukite švriu vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti. Jei po valymo bet kurios vietos vis dar yra matomos dėmės, jas padenkite "Crown Trade PX3".
------------------------------	--

DENGIMO SISTEMA	Užtepkite vieną sluoksnį.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį arba vidutinio ilgio šerelių volelį.
VALYMAS	Gražinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nedelsdami po naudojimo nuplaukite įrankius ir įrangą patentuotu valikliu.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas.
	Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai.
	Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda šiais klausimais: Tel.: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo datą 2021 m. lapkričio mėn



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
 Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A.
 Tel: 00353 1 8164400