

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Sandtex
TRADE

Sandtex Trade X-TREME X-POSURE® - Lygūs Fasado Dažai

Vandens pagrindu pagaminti patvarūs, lygūs mūro dažai, užtikrinantys geriausią įmanomą apsaugą nuo oro poveikio. Ši drėgmei, garams pralaidi ir antikarbonizuojanti dengimo sistema, tinkama naudoti ant daugumos išorinių mūro paviršių ir išorinių statybinių plokščių, užtikrina puikų neskaidrumą, apsaugą ir atsparumą oro sąlygoms. Šis produktas siūlo iki 20 metų apsaugą.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Žiūrėkite dabartinę "Sandtex Trade" literatūrą
Pakavimas	5L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Išorinės betono, mūro, akmenų, plytų, trinkelio ir daugumos išorinių klasių statybinės lentos
Džiūvimo laikas @ 20°C/65% RH	Atsparumas lietai: po 15 minučių Sausa po 30 minučių. Pakartotinai dengti po: 2-4 valandos Šaltesni/karštesni pagrindai ir temperatūros sąlygos turės įtakos džiovinimo laikui
Baigtumas	Matas į Mid Sheen
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas, šviesios spalvos pigmentai ir minkštikliai Derva: akrilo polimeras Tirpiklis: vanduo
Išeiga	Iki 16m ² litre ant lygaus paviršiaus. Ant tekstūruotų paviršių produkto susinaudos daugiau.
Šlapios plėvelės storis	63 mikrometrai esant 16m ² /l išeigai
Sausos plėvelės storis	25 mikrometrai esant 16m ² / l išeigai
Tūrio kietosios medžiagos	39% Briliantinė balta, kitos spalvos skirsis.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/c): 40 g/l (2010) Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Apribojimai	Nedengti paviršių, jei yra lietaus pavojus, oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinė drėgmė yra didesnė nei 80% naudojimo ar džiovinimo metu. Nenaudokite ant bitumo dangų. Nerekomenduojama dengti ant "Fletton" plytų apdailos.
PARUOŠIMAS	



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A.
Tel: 00353 1 8164400

Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, pakankamai sausi ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Užpildykite mūro paviršių įtrūkimus ir nedidelius defektus "Sandtex Ready Mixed Filler" . Nauji švarūs ar porėti paviršiai turi būti apdorojami vienu produkto sluoksniu, atskiestu iki 40% tūrio švari vandeniu. Paviršiai su kreidinėmis liekanomis ar biriomis dalelėmis turi būti apdorojami Sandtex Trade greito sauso stabilizavimo tirpalu
Sendintas nedekoruotas arba anksčiau dekoruotas Paviršiai	Visi paviršiai turi būti sveiki, pakankamai sausi ir be nieko, kas trukdytų dengiamų medžiagų sukibimui. Pašalinkite visas laisvas ir sugedusias ar įtartinas medžiagas, nugrindydami arba šepetėliu standžių šerių šepetėliu (ne viela) iki garso krašto. Organinis augimas turi būti apdorotas "Sandtex Fungicidal Wash" ir pašalintas. Dėl prastų paviršių

	Gali prireikti mechaninių priemonių, pvz., slėgio plovimo nuo 15002000 psi (102 iki 136 barų), patentuotos dažų šalinimo sistemos, šlapio arba sauso smėlio valymo. Reikia stengtis nepažeisti pagrindo paviršiaus. Užpildykite nedidelius mūro paviršių įtrūkimus ir defektus " Sandtex Ready Mixed Filler" ir užbaikite, kad atitiktų esamus. Stabilizuokite visas plikas, užpildytas ir anksčiau dekoruotas kreidavimo vietas, naudodami "Sandtex Trade Quick Dry Stabilising Solution" arba "Sandtex Trade Stabilising Solution" . Visus gerai prilipusius blizgius dažytus paviršius nuplaukite karštu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad pašalintumėte visus teršalus, dažnai keičiančius vandenį. Kruopščiai nuplaukite švari vandeniu, kad pašalintumėte visus likučius. Leiskite išdžiūti.
DENGIMO SISTEMA	Užtepkite du pilnus sluoksnius. Tam tikroms spalvoms gali prireikti papildomų sluoksnių.
DENGIMAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį, vidutinį ar ilgą polių volelį, priklausomai nuo paviršiaus tekstūros. Beoriam purškimui naudokite minimalų skysčio slėgį 2000psi (136 bar) ir mažiausią antgalio dydį 0,018 tu. Jei reikia, užmaskuokite drėgno stiprumo klasės maskuojamuoju popieriumi. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis. Prieš naudodami įsitikinkite, kad ankstesnis sluoksnis yra visiškai sausas. Visada maišykite (dėžutės) pakuotes, kad būtų spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į pakuotę. Nuplaukite įrankius ir įrangą švari vandeniu arba šiltu muilo tirpalu; nuplaukite iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Tarp priežiūros pertvarkymo paviršių galima nuplauti šiltu vandeniu ir skystu ploviklio tirpalu, kad būtų pašalinti paviršiaus nešvarumai.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su ryšių su klientais komanda. Ruošdami paviršius venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Sandtex Trade" produktų medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A.
Tel: 00353 1 8164400

BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus produktus pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas.
	Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti galutinių rezultatų, nes ji nekontroliuoja sąlygų, kuriomis jos produktai naudojami.
	Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Sandtex Trade" ryšių su klientais komanda: Tel: 0330 0240 302. el. paštas: info@sandtextrade.co.uk Svetainė: www.sandtextrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo data 2023 m. kovo mėn.



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A.
Tel: 00353 1 8164400